




# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1135-3588-10



## КОЛЛЕКЦИЯ "БЕЛЫЕ НОЧИ" ДЕКОР | КРИСТАЛЬНО БЕЛЫЙ

**Порода** | Дуб  
**Селекция** | 1 Натур  
**Конструкция** | Паркет 3-х слойный T&G  
**Размер** | 19,05x240x600...2100 мм  
**Покрытие** | Шелковое масло ультраматовое

### КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ:     |            |  | УПАКОВКА:  |                     |                       |
|----------------|------------|--|------------|---------------------|-----------------------|
|                |            |  | В КОРОБКЕ  | В ПОДДОНЕ           |                       |
| Толщина        | 19,05 мм   |  | Количество | 1,88 м2             | 36 кор (67,68 м2)     |
| Ширина         | 240 мм     |  | Вес        | 24 кг               | 864 кг                |
| Длина          | 600...2100 |  | В x Ш x Д  | 90 x 275 x 2 155 мм | 1156 x 846 x 2 163 мм |
| Средняя длина  | 1,31 м     |  |            |                     |                       |
| Микрофаска     | 0,5 мм     |  |            |                     |                       |
| Тип соединения | T&G        |  |            |                     |                       |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:            | ЗНАЧЕНИЯ:                | СТАНДАРТ:  |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 | EN 13489   |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 |            |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 мм на длине 100 мм | ГОСТ 862.3 |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины        | EN 13489   |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |            |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         |            |

| СВОЙСТВА:                           | ДАнные:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1         | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |           |
| Теплопроницаемость                  | 0,082 м2·К/Вт  |           |
| Теплопроводность                    | 0,161 Вт/(м·К) |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожиизненная   |           |

### УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.  
Может применяться для устройства теплых полов.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18°C до +22°C

### ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ:                     |   |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакртытые поры, бражированный             |
| Степень блеска                | Матовый, 2-7 GU/60°                           |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАнные:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Средняя                   |           |

### УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СОРТ: 1 НАТУР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |   | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |   |
|-------------------|---|-------------------|---|
| Заболонь          | Допускается неконтрастная до 25% ширины доски   | Прорость          | Допускается, отставированная размером 50 x 5 мм |
| Вариация цвета    | Допускается умеренная                           | Сердцевина        | Допускается                                     |
| Сучки             | Допускаются диаметром до 35 мм, отставированные | Наклон волокон    | Допускается                                     |
| Трещины           | Допускаются узкие, отставированные              | Сердцевинные лучи | Допускаются                                     |

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславь, Республика Беларусь  
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com  
www.coswick.ru

