




ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1135-7526-30




КОЛЛЕКЦИЯ "ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС" ДЕКОР | ЛОНДОН

Порода | Дуб
Селекция | Черектер
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G
Размер | 19,05x240x600...2100 мм
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:

| | |
|----------------|------------|
| Толщина | 19,05 мм |
| Ширина | 240 мм |
| Длина | 600...2100 |
| Средняя длина | 1,31 м |
| Микрофаска | 0,5 мм |
| Тип соединения | T&G |



УПАКОВКА:

| | В КОРОБКЕ | В ПОДДОНЕ |
|------------|---------------------|--------------------------------|
| Количество | 1,88 м ² | 36 кор (67,68 м ²) |
| Вес | 24 кг | 864 кг |
| В x Ш x Д | 90 x 275 x 2 155 мм | 1156 x 846 x 2 163 мм |

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

| Отклонения по толщине | ± 0,2 мм |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Отклонения по ширине | ± 0,2 мм |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 мм на длине 100 мм |
| Поперечная кривизна | ≤ 0,2 % от ширины |
| Продольная кривизна | ≤ 0,5 % от длины |
| Продольная кривизна по кромке | ≤ 0,1 % от длины |

ЗНАЧЕНИЯ:

СТАНДАРТ:

EN 13489
ГОСТ 862.3
EN 13489

СВОЙСТВА:

| СВОЙСТВА: | ДАННЫЕ: |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Огнестойкость | Dfl-s1 |
| Класс эмиссии формальдегида | E1 |
| Содержание пентахлорфенола | Отсутствует |
| Теплопроницаемость | 0,082 м ² ·К/Вт |
| Теплопроводность | 0,161 Вт/(м·К) |
| Гарантия на структурную целостность | Пожиизненная |

СТАНДАРТ:

EN 14342

УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.
Может применяться для устройства теплых полов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%
— температура воздуха от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:

| | |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности | Полузакрытые поры, бражированный |
| Степень блеска | Матовый, 2-7 GU/60° |
| Гарантия на покрытие | Не устанавливается |

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ: | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость | Не нормируется | EN 438-2 |
| Сопротивление царапанию | Не нормируется | EN 438 |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry) | EN 15676 |
| Химостойкость | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442 |
| Ремонтопригодность | Средняя | |

УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ: ЧЕРЕКТЕР

ПОРОКИ ДРЕВСИНЫ:

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Заболонь | Допускается до 25% ширины доски |
| Вариация цвета | Допускается умеренно контрастная |
| Сучки | Допускаются крупные, отставленные |
| Трещины | Допускаются широкие, отставленные |

ПОРОКИ ДРЕВСИНЫ:

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Прорость | Не ограничивается, отставленная |
| Сердцевина | Допускается |
| Наклон волокон | Допускается |
| Сердцевинные лучи | Допускаются |

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.ru

