




# ФРАНЦУЗСКАЯ ЕЛКА 60° | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1192-3582-20



## КОЛЛЕКЦИЯ "ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ" ДЕКОР | СИБУМИ

**Порода** | Дуб  
**Селекция** | 1 Коммон  
**Рисунок** | Французская елка  
**Конструкция** | Паркет 3-х слойный T&G  
**Размер** | 15x190x438.78 мм  
**Покрытие** | Шелковое масло ультраматовое

### КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ:         |           | УПАКОВКА: | В КОРОБКЕ | В ПОДДОНЕ          |                       |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|
| Толщина            | 15 мм     |           |           | Количество         | 2,168 м2              |
| Ширина             | 190 мм    | Вес       |           | 22 кг              | 685 кг                |
| Длина              | 438.78 мм | В x Ш x Д |           | 195 x 395 x 560 мм | 1121 x 800 x 1 750 мм |
| Угол запила планок | 60°       |           |           |                    |                       |
| Микрофаска         | 0,5 мм    |           |           |                    |                       |
| Тип соединения     | T&G       |           |           |                    |                       |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:        | ЗНАЧЕНИЯ:         | СТАНДАРТ:              |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине         | ± 0,2 мм          | EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
| Отклонения по длине           | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонения по ширине          | ± 0,3 мм          |                        |
| Отклонение угла запила планок | ≤ 0,25 мм         |                        |
| Поперечная кривизна           | ≤ 0,2 % от ширины | EN 13489               |
| Продольная кривизна           | ≤ 0,5 % от длины  |                        |
| Продольная кривизна по кромке | ≤ 0,1 % от длины  |                        |

| СВОЙСТВА:                           | ДАННЫЕ:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1         | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |           |
| Теплопроницаемость                  | 0,095 м2·К/Вт  |           |
| Теплопроводность                    | 0,158 Вт/(м·К) |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожиизненная   |           |

| УСТАНОВКА:  | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:  |
|---|---|
| <p>В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.<br/>           Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.<br/>           Может применяться для устройства теплых полов.</p> | <p>— влажность воздуха от 40% до 65%<br/>           — температура воздуха от +18°C до +22°C</p> |

### ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ:                     |   |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Матовый, 2-7 GU/60°                           |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопrotивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопrotивление скольжению | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтпригодность        | Средняя                   |           |

**УХОД:**  
 Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
 В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
 Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СОРТ: 1 КОММОН

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |  | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |  |
|-------------------|--|-------------------|--|
| Заболонь          | Допускается контрастная до 25% площади планки      | Прорость          | Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отреставрированная |
| Вариация цвета    | Не ограничивается                                  | Сердцевина        | Допускается  |
| Сучки             | Допускаются диаметром до 25 мм, отреставрированные | Наклон волокон    | Допускается  |
| Трещины           | Допускаются узкие, отреставрированные              | Сердцевинные лучи | Допускаются  |