




# МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1158-1841-10



## КОЛЛЕКЦИЯ "НАТУРАЛЬНАЯ ПАЛИТРА" ДЕКОР | СОЛОМЕННЫЙ

**Порода** | Дуб  
**Селекция** | Селект энд Бэттер  
**Рисунок** | Монсоро  
**Конструкция** | Паркет модульный 3-х слойный T&G  
**Размер** | 19,05x635x635 мм  
**Покрытие** | Шелковое масло ультраматовое

### КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ МОДУЛЬНЫЙ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:		<p>Ламель из массива 3,2 мм          Поперечно уложенные рейки из массива березы 12,75 мм          Ламель из массива 3,1 мм          Пробковый компенсатор</p>	УПАКОВКА:	
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	19,05 мм		Количество	1,61 м2 / 27 кор (43,47 м2)
Ширина	635 мм		Вес	20 кг / 572 кг
Длина	635 мм		В x Ш x Д	80 x 645 x 645 мм / 916 x 680 x 1 960 мм
Микрофаска	1 мм			
Тип соединения	T&G			

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:	СТАНДАРТ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489 ГОСТ 862.4
Отклонения по длине	± 0,3 мм	
Отклонения по ширине	± 0,3 мм	
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм	
Поперечная кривизна	≤ 0,5 % от ширины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	

СВОЙСТВА:	ДАнные:	СТАНДАРТ:
Огнестойкость	Dfl-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроницаемость	0,082 м2·К/Вт	
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожиизненная	

УСТАНОВКА:	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:
<p>В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.            Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.</p>	<p>— влажность воздуха от 40% до 65%            — температура воздуха от +18°C до +22°C</p>

### ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-5 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАнные:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Средняя	

**УХОД:**  
 Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СОРТ: СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% ширины ламели	Прорость	Допускается длиной до 20 мм, шириной до 3 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Допускается незначительная	Сердцевина	Допускается плотная
Сучки	Допускаются диаметром до 10 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Не допускаются	Сердцевинные лучи	Допускаются