



# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1172-7541-20



## КОЛЛЕКЦИЯ "НАТУРАЛЬНАЯ ПАЛИТРА" ДЕКОР | СОЛОМЕННЫЙ

**Порода** | Дуб  
**Селекция** | Черектер  
**Конструкция** | Паркет 3-х слойный T&G  
**Размер** | 15x190x600...2100 мм  
**Покрытие** | Шелковое масло ультраматовое

### КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ:     | УПАКОВКА:  |            |                      |                               |
|----------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------|
|                | В КОРОБКЕ  | В ПОДДОНЕ  |                      |                               |
| Толщина        | 15 мм      | Количество | 2,26 м <sup>2</sup>  | 40 кор (90,4 м <sup>2</sup> ) |
| Ширина         | 190 мм     | Вес        | 23 кг                | 946 кг                        |
| Длина          | 600...2100 | В х Ш х Д  | 100 x 225 x 2 165 мм | 1134 x 905 x 2 165 мм         |
| Средняя длина  | 1.19 м     |            |                      |                               |
| Микрофаска     | 0,5 мм     |            |                      |                               |
| Тип соединения | T&G        |            |                      |                               |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:            | ЗНАЧЕНИЯ:                | СТАНДАРТ:  |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 | EN 13489   |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 |            |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 мм на длине 100 мм | ГОСТ 862.3 |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины        | EN 13489   |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |            |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         |            |

| СВОЙСТВА:                           | ДАнные:                    | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                     | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1                         |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                |           |
| Теплопроницаемость                  | 0,095 м <sup>2</sup> ·К/Вт |           |
| Теплопроводность                    | 0,158 Вт/(м·К)             |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожиизненная               |           |

### УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.  
Может применяться для устройства теплых полов.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18°C до +22°C

### ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ:                     |   |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакртытые поры, бражированный             |
| Степень блеска                | Матовый, 2-7 GU/60°                           |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАнные:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Средняя                   |           |

### УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СОРТ: ЧЕРЕКТЕР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |   | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                       |
|-------------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| Заболонь          | Допускается до 25% ширины доски         | Прорость          | Не ограничивается, отреставрированная |
| Вариация цвета    | Допускается умеренно контрастная        | Сердцевина        | Допускается                           |
| Сучки             | Допускаются крупные, отреставрированные | Наклон волокон    | Допускается                           |
| Трещины           | Допускаются широкие, отреставрированные | Сердцевинные лучи | Допускаются                           |

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь

Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.ru

